



CONTROLL® BETONGTETT

Penetrerende dyp-impregnering



CONTROLL®BETONGTETT

PRODUKTDATABLAD 1:2



PRODUKTBEKRIVELSE:

Controll®Betongtett er en fargeløs, giftfri permanent forsegling til bruk mot fuktproblemer i all betong. Ved hjelp av krystallisering stoppes inntrenging av vann, sur nedbør, olje etc. og forebygger derfor rust i armering, saltutslag, oppsprekking, saltflekker, mose, sopp og algevekst. Samtidig sikres riktig pH-verdi i betongen, som er svært viktig for å hindre forringelse. Betongen kan behandles selv om den er fuktig, og spesielt utviklede tilsetninger gir produktet enestående inntrenging.

Controll®Betongtett lar underlaget puste (diffusjonsåpent), og fungerer også utmerket både som primer, heftbro og støvbinder.

Påføring vil etterlate en klar og naturlig overflate, uten hinne eller film.

Bruk av Controll®Betongtett er økonomi i særklasse, og produktet har høstet gode referanser.



BRUKSOMRÅDER:

Enhver sementholdig overflate ute og inne. Typiske områder er grunnmur, skorstein, kjeller, terrasse med støpt plate, vegg, gulv og tak. Controll Betongtett har også vært benyttet i siloer, gjødselkjellere, bassenger, broer og tunneler med like gode resultater. De vanligste problemene har vært vanninntrenging, men også vansker med saltutslag, brannskader, vedheft for maling og lim har blitt løst ved hjelp av Controll®Betongtett.

FORBEREDELSE:

Underlaget må være rent og fritt for løse partikler, gammel maling og eller annet belegg. Fukt i eller på underlaget har ingen betydning for resultatet. Defekte fuger/større sprekker etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, fliser etc. tildekkes. Rør eller rist produktet.



PÅFØRING:

Produktet er klart til bruk. Lavtrykksprøyte/dusjeflaske/tåkesprøyte er mest effektivt og økonomisk, men rulle, kost, eller svamp kan også benyttes. Påføres slik at overflaten fuktes godt (som om det nettopp har regnet), men unngå damper. Gjenta prosessen når første strøk har tørket.

Ved sterkt sugende underlag påføres enda et strøk. Ekstremt tørre eller porøse underlag bør fuktes med vann før påføring av Controll®Betongtett.

Ved bruk på tegl der estetikk er viktig anbefales prøvebehandling over 14 dager på lite synlig sted, evt. anbefales bruk av Controll® Betongtopp. Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil.

TØRKETID:

Tørking/herding starter umiddelbart og kan pågå i opptil 14 dager. Lett fottrafikk kan tillates 1/2 time etter påføring. Maling/belegg kan påføres etter 14 dager.



CONTROLL®BETONGTETT

PRODUKTDATABLAD 2:2



FORBRUK:

Dekkevnen er 2-6m² pr. liter, avhengig av underlagets sugsevne.

ARBEIDSTEMPERATUR:

Ved påføring skal lufttemperatur være over 5 °C. Unngå påføring hvis temperatur forventes å falle under 5 °C innen etterfølgende 24 timer.

MILJØ:

Produktet skader ikke planter, trær eller gress og er



biologisk nedbrytbar. Produktet er ikke merkepliktig.

VERNETILTAK:

Sørg for god ventilering i små lukkede rom, da damp kan irritere luftveier. Se for øvrig eget HMS-datablad.

TEKNISKE DATA:

Utseende:	Klar væske
Densitet:	1,135 g/ml v/20 °C
Lagringstemp.:	Oppbevares frostfritt. Er produktet frosset, tin og rør godt.
Lagringstid:	36 mnd. ved tett emballasje.
Emballasje:	20 liter kanne. 200 liters fat, 1000 liter container.
Rengjøring:	Vanlig såpe og vann

GARANTI:

Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet, tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring

av Controll®Betongtett ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene finnes bakerst i dette heftet.

Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen nøye.

SERVICE:

Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av produktet, står vi gjerne til disposisjon.

Vi viser også til våre internettsider www.betongtett.no for ytterligere informasjon.

PRODUSENT:

MAYNOR AS,
STOREBOTN,
5300 KLEPPESTØ

TLF.: 56 15 93 12

FAX: 56 15 93 13

E-post: maynor@betongtett.no

Internett: www.betongtett.no

Bildet viser 1 x 1 mm betong.

Poror og kapillær-system fremkommer som lyse punkt og streker.

